

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO

FONDO ISOLANTE IDRODILUIBILE PER LEGNO INTERNO ED ESTERNO

cod. 3080001/0019

DESCRIZIONE

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO è un fondo isolante ad acqua ad effetto barriera nei confronti delle sostanze interne del legno, come i tannini.

Crea un film protettivo che contrasta l'affioramento in superficie dei tannini, impedendo la formazione di inestetiche macchie scure.

Facile da applicare, ottima carteggiabilità e potere riempitivo (per il bianco).

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolore è indicato anche per legno senza tannini, quando si vuole applicare una finitura trasparente pastello, ricca in colorante bianco, per evitare i naturali fenomeni di ingiallimento e arrossamento nel tempo.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su legno all'interno e all'esterno, nuovo, vecchio o già precedentemente verniciato. Non utilizzare in ambienti interni particolarmente umidi come piscine, saune, ecc.

Per legni ricchi in tannino (rovere, castagno, iroko, quercia) applicare come prima mano:

- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolore, per finiture idrodiluibili trasparenti (UNIMARC IMPREGNATE LEGNO, UNIMARC FINITURA CERATA, UNIMARC FINITURA LEGNO, UNIMARC VERNICE)
- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO bianco, per finiture idrodiluibili coprenti (UNIMARC SMALTO SETA/LUCIDO)

Per legni privi, o a basso tenore, di tannino (abete, pino) applicare:

- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolore, per finiture idrodiluibili trasparenti pastello, ricche in bianco (UNIMARC IMPREGNATE LEGNO, UNIMARC FINITURA CERATA).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: resina acrilica in dispersione acquosa
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:
3080001 incolore: $1,02 \pm 0,05$ kg/l
3080019 bianco: $1,37 \pm 0,05$ kg/l
- Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): 4-6 ore, variabile a seconda del tipo di legno, della quantità di applicazione e dell'esposizione alle intemperie. Umidità alta e/o basse temperature allungano i tempi di essiccazione.
- Sovraverniciabile con vernici e smalti idrodiluibili LINEA UNIMARC.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate.
- In caso di legno già verniciato eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando Dil. Nitro 5170076.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Applicare uno strato di UNIMARC PRIMER ANTITANNINO.

- Carteggiare e pulire il supporto prima di procedere all'applicazione del ciclo del prodotto di finitura.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Supporto asciutto ed esente da polvere e grassi.
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Nr strati: 1
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO può essere applicato in due strati, in caso di legno particolarmente ricco in tannino, quando si rileva l'imbrunimento della superficie.
- Attrezzi: pennello, spruzzo
- Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
- Diluizione: pronto all'uso o al 5% massimo con acqua.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l'uso.
- Resa indicativa per strato su legno mediamente assorbente:
3080001 incolore: 7-10 mq/l
3080019 bianco: 9-14 mq/l

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nella versione incolore 3080001 e bianco 3080019.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. G: primer (base acqua): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO Contiene max: 30 g/l VOC

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO

FONDO ISOLANTE IDRODILUIBILE PER LEGNO INTERNO ED ESTERNO

cod. 3080001/0019

Fondo isolante ad acqua per legno interno ed esterno.

Applicazione, su superfici in legno già predisposte, di uno strato di fondo isolante UNIMARC PRIMER ANTITANNINO, a base di resina acrilica in dispersione acquosa, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.